



### Presentación

Botella de 1 litro.

Bidón de 5 litros.

Baldes de 10 y 20 lts.

### Composición

Copolímeros acrílicos plastificados, aditivos y biocidas de última generación (No Mercuriales).

### Importante

Aplicar en ambientes ventilados. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar protección para ojos y manos. Evitar salpicaduras en ojos y piel, de ocurrir, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico.

Debido a que no está presente durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A. no se hace responsable por el mal uso del mismo.

## Primer.

Da más plasticidad, adhesividad e hidrofobicidad a todo tipo de texturados en polvo. Tratamiento imprescindible para realizar salpicados y todo tipo de texturas bien parejas.

UNIFORMA LA ABSORCIÓN Y FIJA LAS PARTÍCULAS FLOJAS EN REVOQUES DE CAL Y CEMENTO, FIBROCEMENTO, PANELES DE YESO, LADRILLOS VISTOS, SUPERFICIES YA PINTADAS A LA CAL, YESO, ETC.

### ASPECTO

Líquido blanco lechoso de PH neutro. Una vez seco, deja una película dura e incolora.

### DENSIDAD

1 KG. - 1 000cc.

### BASES

Deben estar limpias, secas, sin grasa, hollín, etc.

### PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Agitar el envase para conseguir un líquido homogéneo.

### MODO DE APLICACIÓN

**Salpicados y todo tipo de texturados en polvo:** Dar una mano de fondo de la mezcla obtenida de 1 parte de producto en polvo ya preparado con agua, 1 parte de *Primer Jilguero* y agua hasta viscosidad de pintura. Se obtendrá más adherencia, plasticidad y se reducirá la absorción de agua.

**Texturados en pasta:** Reparar las bases y dar una mano de fondo de la solución obtenida de una parte de *Primer Jilguero* y 3 partes de agua. Al uniformar la absorción de las bases se obtendrán texturas más parejas.

### RECOMENDACIONES

Agregar siempre PRIMER JILGUERO al agua de empaste, para que todas las partículas del mortero reciban aditivo por igual. Se recomienda no mezclar durante más de cinco minutos, ya que el sobre mezclado permite una excesiva incorporación de aire que debilita las mezclas. Con batidor Jilguero no más de 2 minutos.